



Test Rapport

Den 7-6-2009

Kunde : Nordic Staldkemi A/S
Industriparken 15
6630 Rødding

Emne : Udtørningsmidler

Testdato : 7. juni 2009

Prøvetager : Ove Christoffersen (laborant)

Metode : Neddypning – vejning før og efter

Fire prøver er udtaget ved afvejning. Ved udtagning af hver prøve er der vejet 5 gram. Prøverne er neddyppet i vand i en ”tepose”. Prøver har været i vandet i 120 minutter, hvorefter de er hængt til afdrypning i 15 minutter. Herefter er prøverne vejet igen.

EMNE/PRØVE :	Vægt før neddykning	Vægt efter neddykning	% sugeevne
Nordic Tørv-Des	5,055 gram	30,104 gram	495,5
Prøve 2	5,201 gram	11,245 gram	116,2
Prøve 3	5,002 gram	11,028 gram	120,5
Prøve 4	5,127 gram	6,521 gram	27,2

Desinfektionsrådgiveren

KONKLUSION : Alle fire produkter er i stand til at suge vand.
Prøve 1 er det produkt der suger mest (495,5%).

Med venlig hilsen
DESINFEKTIONS RÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen

