

SOLSEAL

Syrefast betonforsegler

Til forstærkning, tætning og støvbinding af betonoverflader.

Egenskaber:

Overflader behandlet med Solseal bliver hårde, slidstærke og mere modstandsdygtige overfor aggressive stoffer såsom syreholdige stoffer, alkalier, olie, fedt, sæbe og vand.

Solseal lægger dels en beskyttende hinde på betonen, men forstærker også underlaget ved at trænge ind i overfladen, hvorved udblomstringer forhindres.

Solseal danner en ru, silkemat overflade, som ikke misfarves over tid.

Solseal er langtidsholdbar og gør vedligehold af betonen nemmere og mindre arbejdsintensiv.

Solseal påføres nemt med malerulle på tør beton.

Brugsanvisning

Underlaget:

Solseal kan anvendes på ny eller gammel beton samt terrazzogulve. Nystøbt beton skal være mindst 30 dage gammel og afsyres inden behandlingen for at opnå bedst mulig vedhæftning. Overfladen skal være helt tør samt ren og fri for olie og fedt.

N.B. Solseal bør ikke anvendes på asfalt, linoleum, træ, vinyl, stengulve, fliser eller kork.

Påføring:

Solseal påføres i 1-2 lag med rulle. Overfladen skal tørre ca. 2-4 timer mellem påføring af lagene.

Nordic Stald Kemi

www.nordicstaldkemi.dk



Forbrug

1 liter dækker ca. 10 m² pr. lag.

Opbevaring

Ved opbevaring tørt og frostfrit er Solseal holdbar i 12 måneder.

Levering

20 liter dunk.

Arbejdshygiejniske Oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad.

Mærkning

Xn Sundhedsfarlig
Indeholder: Xylen.

Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Irriterer huden. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke tømmes i kloak afløb. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Brug sand, kuldioxid eller slukningspulver ved brandslukning. Brug ikke vand. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Mal-kode: 4-3

PR-nr.: Under fremskaffelse.

Forbehold for trykfejl og ændringer.

Juli 2007

NORDIC STALD KEMI Aps
Rugtoften 47
6630 Rødding
Tlf.: 7484 8705
Mobil: 4014 8705
www.nordicstaldkemi.dk