

Mastertop BC 378

2-komponent, epoxybelægning med høj kemikaliebestandighed, opløsningsmiddelfri.

Materialebeskrivelse:

MASSTERTOP BC 378 er en meget kemikaliebestandig, opløsningsmiddelfri, pigmenteret belægning på epoxybasis.

Anvendelsesområder:

MASTERTOP BC 378 anvendes som belægning indendørs og udendørs, hvor der er behov for høj kemikaliebestandighed. Produktet er afprøvet iht. den tyske WHG (Wasserhaushalt-gesetz). Anvendes på mineralske underlag som f.eks. beton og cementslidlag.

Egenskaber:

MASTERTOP BC 378 er let at forarbejde og har efter fuldstændig udhærdning særdeles gode mekaniske styrkeegenskaber. Ved anvendelse på UV-belastede steder sker der en gul misfarvning af materialet, uden at det forringer de tekniske egenskaber. MASTERTOP BC 378 er resistent over for vand, havvand og spildevand, og har fremragende bestandighed overfor et utal af kemikalier. Specielt skal fremhæves den gode resistens mod mineralske olier, smøreolie og brændstof.

Forarbejdning:

MASTERTOP BC 378 leveres i afstemt blandingsforhold. Komponent B tømmer fuldstændig over i komponent A og der omrøres grundigt med et langsomtgående røreværk (ca. 300 omdrejninger/minut), f.eks. en boremaskine påsat en blandespiral. Der blandes, indtil der er opnået en homogen masse uden striber, dog mindst i 3 minutter. Sørg for at få materiale fra sider og bund med i blandingen. Efter omhyggelig blanding hældes materialet i en ny, ren beholder og omrøres på ny ca. 1 minut. Under blandingen skal temperaturen på de to komponenter ligge mellem +15°C og +25°C.

Efter blandingen påføres MASTERTOP BC 378 det grundede underlag i den ønskede lagtykkelse med tandspartel, stålspartel eller gummiskraber. Efter påføring pigrulles materialet med rolige bevægelser på kryds og tværs. Bemærk at underlagets temperatur har afgørende betydning for såvel forarbejdningen som udhærdningen. Ved lave temperaturer forsinkes de kemiske reaktioner; derved forlænges også potlife og tiderne for efterfølgende behandling og betrædning. Samtidig øges eventuelt forbruget pr. fladeenhed som følge af tiltagende viskositet. Ved høje temperaturer frem-skyndes de kemiske reaktioner, således at de ovennævnte tider forkortes tilsvarende.

For at opnå fuldstændig ud-hærdning af MASTERTOP BC 378 må underlagets middeltemperatur ikke komme ned under den laveste forarbejdnings- og objekttemperatur. Efter påføringen skal materialet desuden beskyttes mod direkte vandpåvirkning i ca. 24 timer (15°C). Indenfor dette tidsrum kan vandindvirkning på overfladen medføre en hvid misfarvning (carbamatdannelse) og/eller klæbrighed, som vil forringe dæklagets funktion betydeligt og derfor i givet fald skal fjernes.

I øvrigt henvises til: "Generelle regler for arbejde med Mastertop og Conipur".

Underlagets beskaffenhed:

MASTERTOP BC 378 påføres en overflade som forinden er grundet og/eller skrubespartlet. Underlaget skal i øvrigt være bæredygtigt, fast, tørt, let ru, fri for løse og møre dele såvel som vedhæftningshindrende lag af olie, fedt, gummi, maling eller lignende. Aftræksstyrken i underlaget skal være mindst 1,5 MPa. Hvis underlaget er blevet tilsmudset, eller belægningstidspunktet er overskredet, skal det renses og/eller slibes, fræses, slyngrenses eller højtryksspules. Såvel forarbejdning som udhærdning skal foregå ved

Dec. 08 erst. Juni 04

Tekniske data*

Blandingsforhold i vægtdele:	4:1
Blandingsdensitet:	1,55 kg/l
Viskositet ved 23°C:	2600 mPas
Forarbejdnings tid ved 23°C/50% r.f.:	15 minutter
Klar til efterbehandling, betrædning ved 10°C:	Min. 12 timer Max. 3 døgn
ved 23°C:	Min. 6 timer Max. 2 døgn
ved 30°C:	Min. 3 timer Max. 1 døgn
Udhærdet/kem. belastbar ved 23°C/50% r.f.:	7 døgn
Objekt- og forarbejdningsstemperaturer:	Min. 8°C Max. 30°C
Max. tilladte relative luftfugtighed:	80%
Shore D hårdhed efter 7 døgn (ved 23°C):	65

* Oplysningerne er vejledende. Tallene kan ikke danne grundlag for udarbejdelse af specifikationer.

underlags- og omgivelsestemperaturer mindst 3°C over den aktuelle dugpunktstemperatur.

Under udhærdningen må middeltemperaturen i underlaget endvidere ikke ligge under laveste forarbejdnings- og objekttemperatur.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om "underlagsforberedelse" i "Generelle regler for arbejde med Mastertop og Conipur".

Eksempler på anvendelse:

- Belægning på mineralsk underlag, glat*
 - Forbehandling af underlaget, se underlagets beskaffenhed.
 - Grundning med MASTERTOP P 617.
Forbrug: 0,2 - 0,5 kg/m².
 - Istrøning af ovntørret kvartssand.
Forbrug: ca. 0,8 kg/m².
 - Ved ru og ujævne overflader kan det være nødvendigt at foretage en skrubespartling med MASTERTOP P 617 iblandt kvartssand (1:0,5 efter vægt)
Forbrug: Ca. 1,5 kg færdig blanding.
 - Udlægning af MASTERTOP BC 378 evt. iblandt kvartssand 0,1 - 0,3 mm (1:0,5 efter vægt) med tandspartel eller gummiskraber i den ønskede lagtykkelse, dog mindst 1,5 mm.
Der afsluttes med at pigrulle.
Forbrug: Mindst 2,5 kg/m².
- Belægning på mineralske underlag, skridsikker*
 - Forbehandling af underlag, grundning, afsanding og spartling: se pkt. 1.1 - 1.4 ovenfor.
 - Udlægning af MASTERTOP BC 378 v.h.a. tandspartel eller gummiskraber i mindst 1,0 mm lagtykkelse.
Forbrug: 1,5 - 2,0 kg/m².
 - Istrøning af kvartssand 0,3 - 0,7 mm. Forbrug 3 -5 kg/m².
 - Udlægning af dæklag med MASTERTOP BC 378 v.h.a. gummiskraber. Der afsluttes med at rulle med kort-hårig malerrulle for at opnå ensartet fordeling af materialet.
Forbrug: 1,0 - 1,5 kg/m².
- Spartling/hulkebler etc.*

Udføres med en egnet epoxyørtel f.eks. MASTERTOP P 617 eller Aposan.

Rengøring:

Hvis arbejdet afbrydes skal samtlige arbejdsredskaber der skal bruges igen, rengøres omhyggeligt med f.eks. Unifortynder.

Leveringsform:

MASTERTOP BC 378 leveres i emballageenheder på 30 kg. Komponent A og B er fyldt i særskilte emballager i afstemt blandingsforhold.

Farver:

Ral 7016 er standard. Andre farver kan leveres mod ekstra betaling. Spørg BASF.

Opbevaring:

Skal opbevares tørt i tæt lukket original emballage ved temperaturer mellem +15°C - +25°C. Undgå direkte solpåvirkning. Under ovennævnte betingelser har materialet en holdbarhed på 12 måneder.

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning:

Komponent A:

Symbol: Xi, lokalirriterende

Indeholder: Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harpiks, MV<700, neopentylglykoldiglycidylether.

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

MAL-kode: 00-5 (1993)

PR-nr.: 1434178

Komponent B:

Symbol: C, ætsende

Indeholder: Benzylalkohol, m-Phenylenbis (methylamin), Polyoxpropylendiamin.

Brandfarlig. Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Ætsningsfare. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundig med vand og læge kontaktes. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Må kun bruges på steder med god ventilation.

MAL-kode: 1-5 (1993)

PR-nr.: 1434194

MAL-kode brugsklar blanding: 1-5 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.