

SKALCEM 1000

EGENSKABER

Skalcem 1000 er en cementbaseret indfarvet dekorationspuds, der kan anvendes som finpuds, berapning, slemning eller kostning.

Skalcem 1000 kan påføres alle mineralske underlag f.eks. puds tegl, Leca og beton. Skalcem 1000 kan benyttes både indvendigt og udvendigt. Skalcem 1000 giver en kalkmat og meget slidstærk overflade, der er vejrbestandig og yderst modstandsdygtig, også i aggressivt miljø. Produktet kræver ingen efterbehandling i en lang årerække. Skalcem 1000 er meget diffusionsåben. Skalcem 1000 tåler højtryksrensning med vand. Efterbehandles med Skalcem 100 eller Skalflex Fadesilikatmaling. Skalcem 1000 leveres i 25 kg sække.




GRUNDER


Skalflex Beto-Kalkbinder er en akrylbaseret primer, som giver Skalcem 1000 større vedhæftning, grunderen muliggør også ophærdning ved manglende mulighed for forvanding af underlaget. På murværk som er uens sugende f.eks. på grund af reparationer, anvendes Beto-Klakkbinder som grunder fortyndet med vand i forholdet 1:3. efterfølgende påføring af Skalcem 1000 skal herefter straks påbegyndes, inden grunderen tørrer.

For at øge vedhæftningen på glatte overflader som f.eks. beton elementer, eller svagt sugende overflader som Leca, blandes Beto-Kalkbinder i blandevandet i forholdet 1:2.






Hvid



Skagengul



Sølvgrå

FARVER

Skalcem 1000 kan fås i 3 forskellige farver som illustreret: Hvid, Skagengul og Sølvgrå

For størst mulig sikkerhed i farvevalg, rekvirer farveprøve.

Farverne er retningsgivende.

TEKNISKE DATA

Glans	ca. 2-helmat
Forbrug	1-3 kg pr m ²
Opblanding	6-9 liter vand pr. 25 kg
Tørretid	Overfladetør efter 24 timer v/15° C
Vanddampdiffusion	Z-H ₂ O-værdi: 1,5
Hærdetid	20-28 døgn
Sikkerhedsregler	00-4
Arbejdstemperatur	min +5° C – max +25° C

PÅFØRING

Oprøres med piskeris monteret på boremaskine, konsistensen tilpasses opgaven. For at undgå farveforskelle i de forskellige blandinger skal vandmængden være den samme i alle blandinger. Påføring foretages med stålbræt, spartel, rulle eller kost afhængig af den ønskede struktur. Forsøg med et mindre område inden arbejdet påbegyndes. Overfladen forvandes ved overbrusning med forstøvet vand. Stærkt eller uens sugende underlag grundes efter nærmere anvisning med Beto-Kalkbinder. Behandling af gennemvådt murværk frarådes. Hvis overfladen er afsmittende ved berøring efter 1-2 døgn. På grund af mangelfuld forvanding, kan ophærdning igangsættes ved opfugtning af overfladen med forstøvet vand.

Skalcem 1000 må ikke anvendes i perioder med døgntemperaturer under 5OC. er der udsigt til regn indenfor de næste 2-3 døgn efter påføring, bør der dækkes af.

Undgå at arbejde i direkte sollys.

